



ABIZOL G CHIT BITUMINOS TYTAN PROFESSIONAL



Abizol G este o pastă elasto-plastică din bitum- cauciuc armat cu fibre aplicare la rece pentru reparații acoperișuri. Sistem complet de renovare împreună cu Abizol R și Abizol P.

APLICAȚII

reparații locale pe acoperișuri vechi: fisuri, crăpături, lufturi, rosturi de îmbinare
reparații locale ale învelitorilor de membrană bituminoasă: lipirea membranei desprinse, la colțuri și suprapuneri;
la construcția învelitorilor: la etanșările de îmbinare a hidroizolației cu alte elemente ale acoperișului: rame de guri de vizitare, piese de coș, aerisiri , tuburi de ventilație, guri de scurgere pentru apa pluvială, luminatoare;
reparații capitale pe suprafețe mari ale învelitorilor bituminoase: etanșarea rugozităților mari, umplerea denivelărilor și găurilor, realizarea de scafe de racord la muchiile interioare
împreună cu Abizol R și Abizol P asigură renovarea și repararea acoperișurilor bituminoase, a teraselor și a învelitorilor, peste stratificația existentă, reducând riscul de infiltrație a apei și prelungind durata de viață a învelitoareii

BENEFICII

conține fibre de armare
nu necesită încălzire sau topire, se aplică simplu, direct din găleată, folosind șpaclul
se poate aplica pe suporturi uscate sau ușor umede de beton, mortar, zidărie
aderență mare la carton bituminat sau învelitori bituminoase vechi, dar și pe zonele adiacente: lemn, metal, OSB
produs special adaptat la climatul temperat european prin faptul că este rezistent la fisuri sau crăpături provocate de îngheț.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +35
temperatura suprafeței [°C]	+5 - +35
Temperatura produsului [°C]	+5 - +35

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în MSDS.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

1. PREGĂTIREA SUPRAFETEI

- Suprafața nu trebuie să fie înghețată sau acoperită de gheață și să nu fie acoperită de apă.
- Suprafața nu trebuie înghețată sau acoperită de gheață și trebuie să nu fie acoperită de apă. Îndepărtați praful și alte contaminări. Suprafețele abrazive și absorbante se tratează cu grundul Abizol R (nu folosiți grunduri pe bază de apă), lăsați grundul să se usuce.
- Înainte de realizarea membranelor fără îmbinări neteziți marginile și colțurile, suprafețele cu praf se tratează cu grundul Abizol R și se lasă să se usuce.

2. PREGĂTIREA PRODUSULUI

- Înainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei

3. APLICARE

- Aplicați la rece. Omogenizați bine cu un mixer cu viteză redusă
- În timp ce utilizați la temperaturi ridicate, aplicați mai multe straturi subțiri pentru a ușura evaporarea solventului.
- Abizol G mastic se folosește la umplerea locurilor deteriorate cu un șpaclu, într-o grosime de strat de 2-5 mm grosime. În timp ce lucrați pe suprafețe umede, frecăți masticul pentru a activa substanțele care cresc aderența la suprafețele umede.
- Membrane fără rosturi: Folosiți o gletieră pentru a aplica masticul, încercând să păstrați grosimea egală. Puneți un strat de 2-3 mm grosime o dată. Pentru a elimina neajunsurile accidentale este mai bine să puneți 2 straturi subțiri decât 1 strat gros.

4. LUCRĂRI DUPĂ FINALIZAREA APLICĂRII

- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.
- Produsul neîntărit trebuie îndepărtat de pe mâini, unelte și suprafețele murdare cu un prosop de hârtie.
- După întărire, îndepărtați de pe mâini cu apă și săpun; de pe unelte îndepărtați mecanic sau cu solvenți organici.

5. OBSERVAȚII / RESTRICȚII

- Nu folosiți la interior
- Conține solvenți organici - a nu se folosi împreună cu polistirenul expandat
- Evitați contactul cu godronul
- Nu încălziți
- Pe suprafețele dificile se recomandă efectuarea unui test înainte de aplicare. Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în MSDS.

DATE TEHNICE

Culoare	
---------	--



Negru	+
-------	---

Neîntărit - testat la 23 ± 2 ° C și umiditate relativă de 60%	Valoare
Densitate [g / ml]	1,0 – 1,45
Conținut solid [%]	70
Timpe de uscare inițială [h]	3 - 4
Timpe de uscare [h]	72 - 96
Consum (pentru 1 strat) [kg/m ²]	1,2 (1mm)
Numărul de straturi - reparații	1- 2
Grosimea stratului - reparații [mm]	2 - 5
Grosimea stratului - membrane fără rosturi [mm]	2 - 3

Suprafață	Aderență
Beton	+
Carton bitumat	+

+ Aderență bună
± Aderență parțială

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

- Produsul îndeplinește cerințele PN-B-24620 • Produsul deține Aviz Sanitar nr. 2 emis de Ministerul Sănătății.

TRANSPORT / DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației atunci când este păstrat în ambalajul original nedeschis la o temperatură cuprinsă între +5 ° C până la +35 ° C într-un loc uscat protejat de îngheț.

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, găsiți fișa de securitate la producător la cerere.



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor pentru a vă asigura că produsele SELENA sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție oferită de SELENA este că produsul respectă specificațiile sale în momentul vânzării. Despăgubirile exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții se limitează la rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul decât cel garantat. Producătorul SELENA renunță în mod specific la orice altă garanție expresă sau implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. SELENA își declină răspunderea pentru orice daune incidentale sau consecințe. Deasemenea, sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.

