

Fișă tehnică Vintage Classic

Parchet laminat prin presiune directă, clasa de trafic conform EN 13329: clasa **23/32 – AC4**



Spații rezidențiale cu trafic intens



Spații comerciale cu trafic general

30 years

garanție

garanție comercială 30 de ani spații rezidențiale
și 5 ani spații comerciale*

DIMENSIUNI

dimensiuni	grosime (d)	$10 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\max} - d_{\min} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	lungime	$1285 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	lățime (b)	$192 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\max} - b_{\min} \leq 0,20 \text{ mm}$		
profil	latura longitudinală	twin clic	latura transversală	1clic2go
uluc	latura longitudinală	real groove	latura transversală	real groove



TOLERANȚĂ

perpendicularitate	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
liniaritatea canturilor	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
planeitate transversală	EN 13329	concav: $\leq 0,15\%$ · convex: $\leq 0,20\%$
planeitate longitudinală	EN 13329	concav: $\leq 0,50\%$ · convex: $\leq 1,00\%$
rosturi între elemente	EN 13329	medie: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · max: $\leq 0,20 \text{ mm}$
diferență de înălțime între elemente	EN 13329	medie: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · max: $\leq 0,15 \text{ mm}$
decalaj		$\pm 2 \text{ mm}$

ÎNCERCARE

rezistența la abraziune	EN 13329	AC4 ($\geq 4000 \text{ rpm}$)
rezistența la impact	EN 13329	bilă mică $\geq 12 \text{ N}$ · bilă mare $\geq 750 \text{ mm}$
rezistența la microzgârieturi	EN 13329	$\leq \text{MSR-B2}$
rezistența la pete	grupa 1 & 2	clasa 5
	grupa 3	$\geq \text{clasa 4}$
încercarea cu scaun cu role	EN 13329	fără modificări ale aspectului sau deteriorări, conform definiției din EN 425
efectul unui picior de mobilă	EN 13329	nu sunt vizibile deteriorări la încercarea cu un picior de tip 0
umflare în grosime	EN 13329	$\leq 18\%$
încercarea statică de duritate	EN 13329	$\leq 0,05 \text{ mm}$
rezistența la modificarea culorilor	EN 13329	scala de gri ≥ 4 la clasa 6 pe scala lânii albastre
variații dimensionale după modificări ale umidității relative	EN 13329	longitudinal $\leq 0,9 \text{ mm}$ · transversal $\leq 0,9 \text{ mm}$
forța îmbinării	EN 13329	lungime $\geq 1 \text{ kN/m}$ · lățime $\geq 2 \text{ kN/m}$
rezistența la smulgerea suprafeței	EN 13329	$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

emisia de formaldehidă	EN 16516	clasa E1
------------------------	----------	----------

COMPORTAMENT FIZIC

comportamentul la incendiu	EN 13501-1	Cfl s1
rezistența la alunecare	EN 13893	clasa tehnică DS
rezistență termică	EN 12667	$0,091 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
conductivitate termică	EN 12664	$0,120 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$

*Condițiile detaliate ale garanției sunt disponibile la adresa www.krono-original.com

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați: www.blauer-engel.de

Fișă tehnică este actualizată periodic pentru a respecta standardele tehnologice noi. Prezenta versiune înlocuiește toate versiunile anterioare, precum și toate versiunile nedatate. Prezenta versiune este aplicabilă începând cu data elaborării. Versiune 02/2018