



TERMOFIX GX 1

Glet pe bază de ipsos pentru interior

Produs	Glet pe bază de ipsos pentru interior.														
Compoziție	ipsos, aditivi, adaosuri														
Proprietăți	Pentru egalizarea suprafețelor și obținerea de suprafețe netede pe pereți și plafoane în interiorul clădirilor, în locuri uscate fără umiditate ridicată permanentă și fără condens de lungă durată.														
Domeniu de aplicare	Se aplică pe suprafețe de beton, tencuieli de ipsos, var-ciment, tinci pe bază de ciment, gleturi de încărcare pe bază de ipsos sau gleturi de ciment etc. Recomandat atât la lucrările noi cât și la lucrările de renovări și reparații ale finisajelor interioare. Se poate utiliza atât ca glet de încărcare cât și ca glet de finisare.														
Date tehnice	<table><tr><td>Clasificare:</td><td>B2/20/2 conform EN 13279-1:2005</td></tr><tr><td>Densitate:</td><td>cca. 920 kg/m³</td></tr><tr><td>Necesar de apă:</td><td>cca. 10 litri/sac 20 kg</td></tr><tr><td>Timp de lucru:</td><td>60 minute</td></tr><tr><td>Grosime de strat minimă:</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Grosime de strat maximă:</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Consumul de material:</td><td>1 kg/m²/mm</td></tr></table> <i>Aceste valori sunt valabile în condiții standard (T=23±2°C / Umiditate relativă: 50±5 % și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.</i>	Clasificare:	B2/20/2 conform EN 13279-1:2005	Densitate:	cca. 920 kg/m ³	Necesar de apă:	cca. 10 litri/sac 20 kg	Timp de lucru:	60 minute	Grosime de strat minimă:	2 mm	Grosime de strat maximă:	6 mm	Consumul de material:	1 kg/m ² /mm
Clasificare:	B2/20/2 conform EN 13279-1:2005														
Densitate:	cca. 920 kg/m ³														
Necesar de apă:	cca. 10 litri/sac 20 kg														
Timp de lucru:	60 minute														
Grosime de strat minimă:	2 mm														
Grosime de strat maximă:	6 mm														
Consumul de material:	1 kg/m ² /mm														
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010),														
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 13279, sistem management al calității - ISO 9001 certificat.														
Termen de valabilitate	9 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedeșfăcut.														
Livrare	sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg														
Prelucrare	Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, fără eflorescențe, rezistent și lipsit de părți care se pot desprinde. Aplicare: Pe beton, tencuieli de ipsos, ciment, var-ciment, vopseluri de dispersie (rezistente), tinciuri de bază de ciment. În cazul tencuielilor noi, după respectarea timpului de uscare (minim 10 zile/cm grosime), se trece la operația de gletuire a suprafeței.														

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.



TERMOFIX GX 1

Glet pe bază de ipsos pentru interior

Straturile de vopsea trebuie șlefuite, iar în cazurilor vopselurilor care se exfoliază acestea trebuie îndepărtate.

În cazul renovărilor pe suprafețe vechi, cu absorbție scăzută (suprafețe lucioase) se recomandă utilizarea amorsei BetonKontakt.

Toate elementele din oțel (tocuri de uși sau geamuri, conducte, grilaje de protecție) trebuie protejate de contactul direct cu gletul, deoarece acesta are o acțiune corozivă. În acest scop se utilizează vopsele speciale sau profile de protecție.

Nu se aplică pe: lemn, plăci aglomerate de lemn, plastic, vopsele de ulei, humă, spoieli de var etc.

Punere în operă:

Aplicare manuală:

Într-o găleată care conține o cantitate de apă corespunzătoare cantității de glet, respectiv 10 litri pentru sacul de 20 kg, se presară sacul de glet și se lasă 3-5 minute să reacționeze, după care se amestecă cu un mixer de turăție redusă, până la obținerea unui amestec omogen (fără aglomerări).

Se recomandă ca viteza de amestecare să fie moderată pentru a se evita antrenarea de bule de aer în materialul proaspăt mixat.

Se întinde cu fierul de glet într-un strat de 2-6 mm/strat. După întărire se recomandă aplicarea unui strat de consistență mai fluidă, iar apoi se gletuiește. Se recomandă aplicarea stratului de consistență fluidă într-un interval de timp de 2-12 ore, funcție de grosimea stratului, temperatură și umiditate.

După o uscare completă și uniformă a suprafeței, se va face operația de șlefuire, asigurând astfel un suport perfect neted pentru vopsirea suprafeței.

Amestecul neutilizat care s-a întărit nu poate fi reamestecat cu apă, trebuie aruncat. Gletul poate fi utilizat în 60 minute din momentul amestecării cu apă. Pe suprafețele gletuite nu se aplică placaje ceramice.

Aplicare mecanizată:

Poate fi aplicat cu mașina de gletuit tip PFT Ritmo Power Coat și se nivelează manual cu fierul de glet. Local gletul poate fi armat cu plasă din fibră de sticlă.

Indicații și generalități:

Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul preparării și procesului de priză trebuie să fie de cel puțin 5°C și maxim 30°C.

În cazul încăperilor care utilizează instalații de încălzire cu gaz trebuie efectuată o aerisire adecvată.

În condiții excesive de căldură, ventilație sau frig, în spațiile unde au loc lucrări de gletuire sau unde suprafețele sunt proaspăt gletuite, se vor lua măsuri corespunzătoare de protejare a acestora.

În spații închise va fi asigurată ventilația corespunzătoare pentru uscarea produsului.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.